

COLLE MURALE

- Colle murale à base de résines acryliques en phase aqueuse.
- **■** Excellente qualité : tack puissant et immédiat.
- Permet le collage de la toile de verre à peindre MURALUX.
- Permet aussi le collage des tissus vinyle sur envers tissé et non tissé, des textiles sur papier, des papiers vinyle.
- Facile à appliquer : produit prêt à l'emploi. Excellente glisse.
- Bonne adhérence sur le support.
- Applicable sur béton, enduits de ciments, plâtre, placoplâtre, parpaing, bois, aggloméré, etc.

APPLICATION

Préparation du support :

Les surfaces à recouvrir doivent être propres, sèches, saines et solides. Enlever les anciens papiers et revêtements muraux avec DECOL PP, qui peut être aussi utilisé pour lessiver les anciennes peintures. Sur des surfaces absorbantes, préalablement à l'encollage, appliquer une couche d'ACRIMUR dilué avec 10 % d'eau.

Bien mélanger le PROCOLLE MURALE avant l'emploi. Encoller le support d'une couche régulière à l'aide d'une spatule à dents fines. L'application de la colle au rouleau est possible mais le passage de la spatule à dents fines sur le film de colle sera nécessaire, de façon à avoir un meilleur mouillage sur l'envers du matériau. Appliquer le revêtement MURALUX sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement du haut en bas puis du centre vers les bords avec une spatule plastique ou un rouleau maroufleur.

Solvant de nettoyage du matériel : eau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos et à l'abri du gel. Craint le gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation: 250 à 300 g/m2.

Aspect : liquide crémeux de couleur blanche.

Densité à 20 °C: 1,10 environ.

pH: 6,5 environ. Point éclair: sans.

Temps de gommage à 20 °C : 0 à 10 minutes. Séchage final à 20 °C : 24 à 48 heures. Température d'utilisation : + 10 à + 30 °C.

EPI: pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1399-1206-1269



