



## REVÊTEMENT NOIR PULVÉRISABLE

- ⊙ Revêtement noir pulvérisable composé d'agents hydrophobes et de copolymères en dispersion aqueuse.
- ⊙ Destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées.
- ⊙ Concentré diluable à l'eau qui présente un pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence.
- ⊙ La coloration noire permet un meilleur repérage et contrôle du traitement.
- ⊙ Le traceur noir, biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours (OECD 303A), s'atténuera dans le temps sans altérer l'efficacité de la protection.
- ⊙ S'emploie dans les domaines suivants : fondations, mortiers d'étanchéité et de soubassement, maçonneries enterrées.
- ⊙ Convient également à d'autres applications de protection contre la pénétration d'eau et les remontées capillaires, grâce à son excellente adhérence sur les matériaux poreux et non poreux comme le bois, le métal, etc...

### APPLICATION

Agiter avant emploi. Diluer FONDBLACK PULVE NEW à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau. Appliquer au pulvérisateur de bas en haut, en 2 couches. La deuxième couche s'exécute dès séchage de la première couche, à intervalle de 2 à 24 heures. Les supports doivent impérativement être propres, sains, secs, dégraissés et sans défauts de surface susceptibles de fragiliser la barrière d'étanchéité. Pour les supports à base de liant hydraulique, attendre au minimum 28 jours de séchage avant application.

**CONSOMMATION MOYENNE** : Après dilution, 4 à 5 m<sup>2</sup> au litre.

- **HORS POUSSIÈRE** : 2 heures.
- **SÉCHAGE COMPLET** : 6 à 24 heures selon les conditions climatiques.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide noir.  
Odeur : Caractéristique.  
pH : 6.  
Densité : 1,10.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30 °C) et/ou par vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Ne s'applique pas sur des surfaces ouvertes comme le parpaing ou la brique. S'utilise en complément des dispositions prévues par le DTU 20.1. Le remblai ne devra pas être en contact direct avec FONDBLACK PULVE NEW pour ne pas altérer la barrière d'étanchéité. Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un local frais, sec et ventilé. Protéger du gel.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2670-0416



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile.

