

ZEP PU METAL FINITION

FINITION POLYURÉTHANE HAUTE RÉSISTANCE



- Finition polyuréthane brillante à base d'isocyanate aliphatique.
- Très bonne tenue à l'eau (douce, de mer) et aux produits chimiques.
- Application intérieur/extérieur.
- ▶ Très bonne résistance aux ultra-violets.
- ► Très bonne souplesse.
- Classification AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 6a1.

S'utilise sur toutes structures métalliques, le bois, le béton et ses dérivés, le plâtre, les plaques de plâtre, les menuiseries en bois, les panneaux de particules préalablement imprimés, le métal recouvert d'un primaire antirouille comme la ZEPOXY METAL PRIMAIRE, le plastique et le polyester.

PREPARATION DES SUPPORTS

La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1 et pour les sols au DTU 59.3.

Les parties métalliques à traiter devront être grenaillées ou décapées par projection d'abrasifs au degré DS 2,5, puis protégées par une couche de primaire antirouille ZEPOXY METAL PRIMAIRE.

Sur les revêtements plastiques ou polyester : procéder à un ponçage

soigné afin d'éliminer toutes traces de résidus.

Sur béton et enduits : nettoyer avec une solution de CALNET à

25 %. Rincer, laisser sécher. Bois : poncer et dégraisser.

Sur bois, crépi ou béton : imprimer au préalable avec une peinture époxy.

APPLICATION:

Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %. Pistolet : diluer de 8 à 10 %. Airless : diluer de 6 à 8 %. Diluant : DILU 402.

Bien mélanger base et durcisseur avant application en insistant sur les parois et le fond du bidon. Laisser reposer le mélange 15 minutes. Appliquer 1 à 2 couches. Temps de vie du mélange à 20°C : 6 heures.

CARACTÉRISTIQUES:

Liant : résine polyuréthane aliphatique

Densité : 1,39 Extrait sec : 71%

Taux volumique d'extrait sec : 55%

Point éclair : -4.00°C

Rendement : 6 à 8 m²/kg ou 8 à 11 m²/L pour 1 couche

Séchage à 20°C et humidité relative à 65%:

Hors poussière : 1 heure

Sec: 12 heures

Recouvrable: 12 à 24 heures

CONDITIONS D'EMPLOI:

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Produit spécifique aux usages et supports mentionnés. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D3164-0325



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr



ZEP INDUSTRIES

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com