



CAP MOUSSE PU REPELPEST

MOUSSE POLYURETHANE RÉPULSIVE NUISIBLE



- ▶ Colmate durablement les trous et fissures tout en contribuant à repousser les nuisibles grâce à des additifs spécifiques.
- ▶ Efficace contre les souris, les insectes, y compris les termites (efficacité validée par des essais FCBA).
- ▶ Réalise quatre fonctions en une seule application : remplir, isoler, étanchéifier et repousser les nuisibles.
- ▶ Forte capacité d'expansion pour combler efficacement trous, cavités, fissures et passages.
- ▶ Jusqu'à 20 litres de mousse expansée par aérosol.
- ▶ Réduit les ponts thermiques et améliore l'isolation acoustique.
- ▶ Adhérence multi-support : excellente accroche sur le bois, le béton, la pierre, le plâtre, le métal, le PVC et le polystyrène.
- ▶ Convient à de nombreux travaux de rénovation, d'isolation et de construction.
- ▶ Idéale pour condamner les points d'entrée des nuisibles dans les bâtiments.
- ▶ Prête à l'emploi.

Utilisateurs : Artisans du BTP, services de maintenance industrielle, collectivités, industrie chimique, traitement des eaux, industrie de l'énergie, associations, milieu artistique et événementiel, ...

Compléter votre action avec notre gamme de répulsif contre les nuisibles, notre gamme de produits insecticides ou rodenticides, nos produits nettoyants.

APPLICATION :

Conditions d'application

- Température ambiante : +5 °C à +30 °C (maintenir cette plage jusqu'au durcissement complet).
 - Température de l'aérosol : +10 °C à +25 °C (performance optimale à +20 °C).
- Nettoyer les surfaces. Humidifier légèrement les supports secs pour favoriser l'expansion et l'adhérence. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 20 secondes (environ 20 secousses). Retirer le capuchon et visser fermement la canule. Utiliser l'aérosol tête en haut. La sortie de mousse peut être ajustée avec la canule. Remplir les cavités à environ 50 %, la mousse poursuivant son expansion. Pour les cavités importantes, appliquer en plusieurs couches en humidifiant légèrement entre chaque application. Une fois la mousse complètement durcie, couper l'excédent si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker le produit dans un emballage non ouvert dans un endroit frais et sec entre +5 °C et +30 °C. Ne pas exposer à une température supérieure à +50°C, ne pas conserver à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Stocker et transporter en position verticale. Sécurisez les canettes avant le transport. Effectuer un test au préalable sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mousse polyuréthane

Couleur : Jaune clair

Volume NET : 500ml

Temps de séchage en surface (EN 17333-3) : 8-12 min

Temps de coupe (cordon de 30 mm, EN 17333-3) : < 50 min

Durcissement à cœur : < 16h

Conductivité thermique (EN 17333-4) : 0,033 W/(m·K)

Indice de réduction acoustique (EN ISO 10140) : 62 Db

Résistance à la température : -50°C - +90°C

Résistance à la traction : > 90/19 kPa / %

Post-expansion (EN 17333-2) : < 150 %

Résistance au cisaillement (EN 17333-4) : > 4 079 kg/m²

Résistance à la compression (EN 17333-4) : > 3 059 kg/m²

Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 12086) < 0,04 mg/(m·h·Pa)

Densité dans le joint, 3x10cm (WGM106) 23 - 27 kg/m³

Pression de durcissement (EN 17333-2, surfaces humidifiées) < 459 kg/m²

Classification de réaction au feu (EN 13501-1) F

Classement au feu de la mousse durcie (DIN 4102-1) B3

PROTECTIONS PRÉCONISÉES :



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

1026





CAP MOUSSE PU REPELPEST

MOUSSE POLYURETHANE RÉPULSIVE NUISIBLE



- ▶ Colmate durablement les trous et fissures tout en contribuant à repousser les nuisibles grâce à des additifs spécifiques.
- ▶ Efficace contre les souris, les insectes, y compris les termites (efficacité validée par des essais FCBA).
- ▶ Réalise quatre fonctions en une seule application : remplir, isoler, étanchéifier et repousser les nuisibles.
- ▶ Forte capacité d'expansion pour combler efficacement trous, cavités, fissures et passages.
- ▶ Jusqu'à 20 litres de mousse expansée par aérosol.
- ▶ Réduit les ponts thermiques et améliore l'isolation acoustique.
- ▶ Adhérence multi-support : excellente accroche sur le bois, le béton, la pierre, le plâtre, le métal, le PVC et le polystyrène.
- ▶ Convient à de nombreux travaux de rénovation, d'isolation et de construction.
- ▶ Idéale pour condamner les points d'entrée des nuisibles dans les bâtiments.
- ▶ Prête à l'emploi.

Utilisateurs : Artisans du BTP, services de maintenance industrielle, collectivités, industrie chimique, traitement des eaux, industrie de l'énergie, associations, milieu artistique et événementiel, ...

Compléter votre action avec notre gamme de répulsif contre les nuisibles, notre gamme de produits insecticides ou rodenticides, nos produits nettoyants.

APPLICATION :

Conditions d'application

- Température ambiante : +5 °C à +30 °C (maintenir cette plage jusqu'au durcissement complet).
 - Température de l'aérosol : +10 °C à +25 °C (performance optimale à +20 °C).
- Nettoyer les surfaces. Humidifier légèrement les supports secs pour favoriser l'expansion et l'adhérence. Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 20 secondes (environ 20 secousses). Retirer le capuchon et visser fermement la canule. Utiliser l'aérosol tête en haut. La sortie de mousse peut être ajustée avec la canule. Remplir les cavités à environ 50 %, la mousse poursuivant son expansion. Pour les cavités importantes, appliquer en plusieurs couches en humidifiant légèrement entre chaque application. Une fois la mousse complètement durcie, couper l'excédent si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker le produit dans un emballage non ouvert dans un endroit frais et sec entre +5 °C et +30 °C. Ne pas exposer à une température supérieure à +50°C, ne pas conserver à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Stocker et transporter en position verticale. Sécurisez les canettes avant le transport. Effectuer un test au préalable sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mousse polyuréthane

Couleur : Jaune clair

Temps de séchage en surface (EN 17333-3) : 8-12 min

Temps de coupe (cordon de 30 mm, EN 17333-3) : < 50 min

Durcissement à cœur : < 16h

Conductivité thermique (EN 17333-4) : 0,033 W/(m·K)

Indice de réduction acoustique (EN ISO 10140) : 62 Db

Résistance à la température : -50°C - +90°C

Résistance à la traction : > 90/19 kPa / %

Post-expansion (EN 17333-2) : < 150 %

Résistance au cisaillement (EN 17333-4) : > 4 079 kg/m²

Résistance à la compression (EN 17333-4) : > 3 059 kg/m²

Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 12086) : < 0,04 mg/(m·h·Pa)

Densité dans le joint, 3x10cm (WGM106) 23 - 27 kg/m³

Pression de durcissement (EN 17333-2, surfaces humidifiées) < 459 kg/m²

Classification de réaction au feu (EN 13501-1) F

Classement au feu de la mousse durcie (DIN 4102-1) B3

PROTECTIONS PRÉCONISÉES :



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0926

